



**WEROTEX
BESCHICHTUNGS AG**
Neuhaltenring 10
CH-6030 Ebikon
Switzerland
www.werotex.ch

Technisches Datenblatt

PVC 60/LA 120-120/23647

Produkt	PVC 60/LA 120-120/23647 doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial	PVC-Film 0.06 mm
Klebstoff	lösungsmittelbasiertes Acrylat beidseitig beschichtet
Liner	Glassine-Papier, 90 g/m ² , havanna-gelb
Gesamtstärke ohne Liner	ca. 0.22 mm
Klebkraft (PSTC-3)	2.5 kg/25 mm
Schälfestigkeit (AFERA 4001)	30 N/25 mm
Statische Scherfestigkeit	>72 Stunden bei 25 °C mit 1 kg/25 mm ²
Loop Tack (AFERA 4015)	22 N/25 mm
Loop Tack (FINAT-9)	3 kg/25 mm
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C
Beständigkeit	sehr gut gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV und Hitze

Die Qualität der Werotex Produkte wird kontinuierlich geprüft. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Werotex Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist.